



FINPLAST

LE PITTURE



RIVESTIMENTI POLIURETANICI

packaging

FINPOL 10

STUCCO

Stucco poliuretano bicomponente.




KG 2

caratteristiche chimico fisiche

ASPETTO	Pasta densa tixotropica
PESO SPECIFICO	1,50 gr/cm ³
LEGANTE	Poliuretano bicomponente
CARICHE	Minerali
RESIDUO SECCO	99% (3 ore a 120° C.)
TEMPO DI UTILIZZO	40/50 min. circa In funzione dell'utilizzo
RESA	300 gr/m lineare con spessore
RESA PER SGUSCI	cm. 3 x 3

pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

impiego

Realizzazione di sgusci elastici. Sigillatura di giunti.
Risanamento di fessurazioni. Chiusura di porosità.
Rasature. Incollaggio di piastrelle.

codice prodotto

978

applicazione

Il prodotto viene fornito in due componenti (parte A e parte B) che devono essere accuratamente miscelate con trapano elettrico dotato di apposita girante e utilizzate entro 40 / 50 minuti.

Applicare a spatola o cazzuola su supporti puliti, asciutti e privi di parti incoerenti e/o vecchie pitture.

CONFEZIONE KG. 2

smaltimento

