



# FINPLAST

LE PITTURE



## RIVESTIMENTI PER PISCINE

packaging

# FINCLOR

RIVESTIMENTO AL CLOROCAUCCIÙ PER PISCINE

Vernice a base di gomme sintetiche e cariche minerali specificatamente formulata per l'impermeabilizzazione di piscine.




LT 10 LT 5

## caratteristiche chimico fisiche

LEGANTE	Clorocaucciù
CARICHE	Inerti minerali
PIGMENTI	Biossido di titanio, coloranti a solvente.
PESO SPECIFICO	1,3 kg/l
COLORE	Bianco/Celeste; Colori RAL
SECCO AL TATTO	Circa 2 ore secondo condizioni ambientali.
DILUENTE	Specifico
RESA	200 – 300 gr/m <sup>2</sup> per mano in funzione del supporto.

## pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano  
33 confezioni x pallet

## impiego

Verniciatura di piscine nuove o già trattate con prodotti al clorocaucciù, previa preparazione del fondo mediante spazzolatura (manuale o meccanica), pulizia, ed eventuale applicazione di FINISOL FONDO 3 per supporti sfarinanti

## codice prodotto

FINCLOR14

## applicazione

Applicazione in due mani di cui la prima diluita max al 15% con diluente specifico e la seconda tal quale. Il supporto deve essere perfettamente pulito, asciutto e, se nuovo, stagionato 28-30 giorni.

Supporti sfarinanti possono essere fissati con FINISOL 3 , in tal caso applicare la prima mano prima che il primer vetrifichi e la seconda dopo 16-24 ore

**Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.**

## smaltimento

