



# FINPLAST

LE PITTURE



CICLO ELASTOMERICO

packaging

## ELASTOFIN PITTURA

IDROPITTURA ELASTOMERICA

Rivestimento elastomerico dotato di elevata elasticità e forte potere impermeabilizzante, resistente agli UV, ottima ritenzione del colore.




LT 14

caratteristiche chimico fisiche

pallettizzazione

LEGANTE POLIMERO	Polimero acrilico elastico
PESO SPECIFICO	1.40 kg/l
SECCO	60%
TMF	5°C.
CONSUMO	800 gr/m2 da dare in 3 mani
COLORE	Come da cartella colori Finplast Esterni



11 pack da 30 kg per piano  
33 confezioni x pallet

impiego

Pitturazione impermeabilizzante di superfici verticali asciutte, anche particolarmente esposte alle intemperie.

codice prodotto

440

applicazione

Pulire le superfici da trattare.

- Applicare una mano di Primer Elastofin Fondo, diluito 1 a 4 con acqua.
- Applicare Elastofin Pittura, diluizione max al 15% con acqua, con rullo o con pennello in tre mani a distanza di 24 ore l'una dall'altra.

**Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.**

smaltimento

