



FINPLAST

LE PITTURE



IDROPITTURE INTERNI

packaging

FINCALCE

IDROPITTURA MURALE A BASE DI GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO (CALCE CALCICA CL 90-sgUNIEN459-1)

Idropittura traspirante al titanio a base di resine sintetiche ed additivi tixotropanti; altamente traspirante, non si sfoglia.




LT 14

caratteristiche chimico fisiche

pallettizzazione

LEGANTE	Grassello di calce stagionato in combinazione con polimero organico (< 4%)
PH	13
PESO SPECIFICO	1,35 kg/l
COLORI	Bianco; Colori pastello
DILUENTE	Acqua
RESA	ca. 500 gr/m ² da darsi in 2 mani



11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

impiego

codice prodotto

Idropittura decorativa per supporti intonacati a calce/calce cemento, interni ed esterni, traspirante, inattaccabile da muffe.

980

applicazione

smaltimento

Diluizione: fino al 30% con acqua in prima mano; finitura secondo la consistenza e l'effetto decorativo desiderato. **Applicazione:** a pennello (il rullo è sconsigliato) in due mani a distanza l'una dall'altra di circa 1 ora.

Supporto: intonaci tradizionali e/o calce/cemento. Perfettamente pulito, ed uniforme negli assorbimenti. Deve essere stagionato e privo di precedenti pitturazioni con pitture pellicolanti (plastici, lavabili, ecc.); su altre pitture traspiranti è opportuno testare l'adesione e la compatibilità.

Ambiente: le superfici da trattare non devono essere esposte al sole diretto e/o a vento (ombreggiare eventuali ponteggi). Un clima umido può agevolare la carbonatazione della calce, ma la pioggia (fino a qualche giorno dall'applicazione) può dilavare la pittura. Temperatura di conservazione e utilizzo compresa fra 5°C e 35°C.

Sicurezza: per quanto sia un prodotto da considerarsi "ecologico" per la sua natura e storia, bisogna attenersi alle più adeguate norme di sicurezza sul lavoro. Il prodotto è caustico, quindi proteggere pelle e occhi.

