



# FINPLAST

LE PITTURE



## RIVESTIMENTI POLIURETANICI

## packaging

# FINPOL 50

## RIVESTIMENTO AUTOLIVELLANTE A SPESSORE

Rivestimento autolivellante a spessore, poliuretano, bicomponente, alimentare, a finitura liscia. Intermedio per pavimentazioni industriali, terrazze praticabili, scantinati (anche in presenza di contropinta), per successiva finitura con FINPOL 30 o FINPOL 40




KG 10 KG 5

## caratteristiche chimico fisiche

PESO SPECIFICO	1,4 gr/cm <sup>3</sup>
LEGANTE	Poliuretano bicomponente
PIGMENTO	Biossido di titanio - Pigmenti inorganici
CARICHE	Farine di quarzo micronizzate
TEMPO DI UTILIZZO	20 minuti circa
VISCOSITÀ	Medio alta
POLIMERIZZ. COMPLETA	7 / 10 giorni
RESIDUO SECCO	96% ( 3 ore a 120° C. )
RESA	1000 gr/m <sup>2</sup>

## pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano  
33 confezioni x pallet

## impiego

Rivestimento di pavimentazioni industriali anche alimentari. Pedonabile, impermeabile, parzialmente elastico; idoneo al contatto con sostanze alimentari; rivestimenti impermeabili di strutture interrato. Data la sua limitata resistenza agli U.V., è opportuno applicare una mano di finitura a film sottile, tipo FINPOL 30 o FINPOL 40.

## codice prodotto

978

## applicazione

Il prodotto viene fornito in due confezioni separate contraddistinte da **PARTE A** e **PARTE B** predosate, da miscelare accuratamente con trapano elettrico dotato di apposita girante al momento dell'utilizzo.

Applicare il prodotto ottenuto entro 20 minuti successivi alla miscelazione. L'applicazione può essere fatta a rullo o a spatola.

**I supporti devono essere completamente asciutti e puliti, esenti da grassi, vecchie pitture e parti incoerenti. Usare comuni mezzi di protezione (guanti). Non disperdere i contenitori nell'ambiente dopo l'uso.**

## smaltimento

