FINPLAST
LE PITTURE

RIVESTIMENTI EPOSSIDICI

FINEPOXY WATER

SMALTO EPOSSIDICO ALL' ACQUA

Rivestimento epossidico bi-componente, in emulsione acquosa per pavimenti, pareti e soffitti. Idoneo per superfici per le quali è richiesta la resistenza al lavaggio. Il prodotto è certificato per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti secondo la norma UNI 11021:2002 (HACCP).

packaging

KG 15 KG 5

caratteristiche chimico fisiche

PESO SPECIFICO	Parte A 1,77 ± 0,05 g/cc; Parte B 1,17 ± 0,05 g/cc
CONTENUTO SOLIDO	50 ± 2% in peso
ASPETTO	Opaco
RESA	7-9 m^2 a seconda dell'assorbimento
LEGANTE	Epossidico/Poliamminico
CARICA	Inerti minerali con proprietà antisdrucciolo
COLORI	Bianco e tinte RAL
DILUIZIONE	8-10% in peso con acqua in prima mano. Su supporti molto assorbenti diminuire la diluizione al 5-10%. Su Supporti poco assorbenti aumentare la diluizione al 15-20%
POT LIFE	Max 3h a 20°C. I tempi diminuiscono all'aumentare della temperatura.
ESSICAZIONE A 20%	Fuori polvere 2h/calpestabile, 24h/sovraverniciabile. reticolazione completa dopo 7 giorni in condizioni ottimali. I tempi di essicamento aumentano in considerazione di temperature più basse. Spessore ad umido140-160 micron, spesore del film secco 80-110 micron.

pallettizzazione



11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet

impiego

Applicare con pennello o con rullo.

codice prodotto

979

applicazione

Rapporto di catalisi: parte A:B (82:18) in peso. Preparazione del supporto: rimuovere totalmente eventuali incoerenze (polveri, parti sfarinanti etc.) presenti sul supporto. In caso di oli e grassi prevedere la levigatura o idonee operazioni di lavaggio (idrolavaggio, sgrassaggio con detergenti etc.) Su supporti cementizi nuovi attendere il normale periodo di stagionatura di 28 giorni. Evitare l'applicazione in situazioni dove è presente umidità risalita. Su supporti lisci è consigliato aumentare la rugosità dello stesso mediante carteggiatura, sabbiatura, pallinatura, etc. Applicare 2/3 mani di prodotto rispettando le diluizioni consigliate. Durante l'applicazione procedere con passaggi incrociati del rullo e del pennello, per garantire una distensione omogenea del film. Miscelare accuratamente le parti componenti e quindi diluire la miscela. Attendere circa 2/3 minuti prima dell'applicazione del prodotto (tempo di induzione). Non lavare con detergenti il prodotto applicato prima dei 7 giorni di reticolazione completa. Non applicare il prodotto miscelato se si superano i tempi di pot-life o se si nota un aumento sensibile della viscosità. Non applicare a temperature troppo basse (<5°C) o troppo elevate (>30°C). Ai sensi del D.lgd. n° 161/06 i valori dei VOC riportati sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati, nonché alle tinte formulate. **Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo.**

smaltimento

S.S. 131 KM. 15,400 - 09026 SAN SPERATE (CA) TEL +39 070 9165045/46
www.finplast-srl.com